

PATENT COOPERATION TREATY

PCT


 Received PCT/PTO 26 APR 2005
 From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

10/532826

 NOTIFICATION CONCERNING
 SUBMISSION OR TRANSMITTAL
 OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

 FUKAMI, Hisao
 Fukami Patent Office
 Mitsui Sumitomo Bank
 Minamimorimachi Bldg.
 1-29, Minamimorimachi 2-chome,
 Kita-ku
 Osaka-shi, Osaka 530-0054
 Japan

Date of mailing (day/month/year) 17 July 2003 (17.07.03)	IMPORTANT NOTIFICATION International filing date (day/month/year) 24 March 2003 (24.03.03) Priority date (day/month/year) 31 October 2002 (31.10.02)
Applicant's or agent's file reference 903054	
International application No. PCT/JP03/03548	
International publication date (day/month/year) Not yet published	
Applicant SHARP KABUSHIKI KAISHA et al	

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, **the attention of the applicant is directed** to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, **the attention of the applicant is directed** to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
31 Octo 2002 (31.10.02)	2002-318232	JP	16 May 2003 (16.05.03)

 The International Bureau of WIPO
 34, chemin des Colombettes
 1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 338.90.90

Authorized officer

Farid ABBOU

Telephone No. (41-22) 338 8169

Rec'd PCT/JP

26 APR 2005

10/532820

PCT/JP 03/03548

日 本 国 特 許 庁

JAPAN PATENT OFFICE

24.03.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年10月31日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-318232

[ST.10/C]:

[JP 2002-318232]

出 願 人

Applicant(s):

シャープ株式会社

REC'D 16 MAY 2003

WIPO


PCT

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 5月 2日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3031676

【書類名】 特許願

【整理番号】 1020626

【提出日】 平成14年10月31日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 F02G 1/043
F25B 9/14 520
F25B 9/14 510

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 小倉 義明

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 片山 博之

【特許出願人】

【識別番号】 000005049

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号

【氏名又は名称】 シャープ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100064746

【弁理士】

【氏名又は名称】 深見 久郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100085132

【弁理士】

【氏名又は名称】 森田 俊雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100083703

【弁理士】

【氏名又は名称】 仲村 義平

【選任した代理人】

【識別番号】 100096781

【弁理士】

【氏名又は名称】 堀井 豊

【選任した代理人】

【識別番号】 100098316

【弁理士】

【氏名又は名称】 野田 久登

【選任した代理人】

【識別番号】 100109162

【弁理士】

【氏名又は名称】 酒井 將行

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2001-337911

【出願日】 平成13年11月 2日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008693

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0208500

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 再生器、再生器の製造方法および再生器の製造装置ならびにスターリング冷凍機

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 作動ガスの流路上に配設され、作動ガスの流動方向と交差する方向にフィルム状の樹脂部材を積層してなる再生器であって、

前記樹脂部材は、その表面を塑性変形させることによって形成された突起部を備え、

前記突起部によって前記積層される樹脂部材同士が間隙部を有している、再生器。

【請求項 2】 前記突起部は、その頂点に開口部を有している、請求項 1 に記載の再生器。

【請求項 3】 前記樹脂部材を巻き回すことによって筒状に積層されている、請求項 1 または 2 に記載の再生器。

【請求項 4】 前記突起部は、前記樹脂部材の表面にプレス処理を施すことによって形成されている、請求項 1 から 3 のいずれかに記載の再生器。

【請求項 5】 前記突起部は、前記樹脂部材の表面にレーザービームを照射することによって形成されている、請求項 1 から 3 のいずれかに記載の再生器。

【請求項 6】 前記樹脂部材の表面において、所定領域の突起部の高さが、他の領域の突起部の高さとは異なるように調節されている、請求項 1 から 5 のいずれかに記載の再生器。

【請求項 7】 前記樹脂部材の表面において、単位面積当たりの突起部の数が、前記樹脂部材の表面の位置によって異なるように調節されている、請求項 1 から 6 のいずれかに記載の再生器。

【請求項 8】 スターリング冷凍機の圧縮室と膨張室との間を流動する作動ガスの流路上に配設され、前記作動ガスの流動方向と交差する方向にフィルム状の樹脂部材を積層してなる再生器であって、

前記樹脂部材は、その表面に複数の突起部を備え、

前記複数の突起部によって前記積層される樹脂部材同士が間隙部を有しており

前記樹脂部材の表面において、所定領域の突起部の高さが、他の領域の突起部の高さとは異なるように調節されている、再生器。

【請求項 9】 スターリング冷凍機の圧縮室と膨張室との間を流動する作動ガスの流路上に配設され、前記作動ガスの流動方向と交差する方向にフィルム状の樹脂部材を積層してなる再生器であって、

前記樹脂部材は、その表面に複数の突起部を備え、

前記複数の突起部によって前記積層される樹脂部材同士が間隙部を有しており

前記樹脂部材の表面において、単位面積当たりの突起部の数が、前記圧縮室側に比べて前記膨張室側に近付くほど多くなっている、再生器。

【請求項 10】 請求項 1 から 9 のいずれかに記載の再生器を備える、スターリング冷凍機。

【請求項 11】 作動ガスの流路上に配設され、作動ガスの流動方向と交差する方向にフィルム状の樹脂部材を積層してなる再生器の製造方法であって、

前記樹脂部材の表面を塑性変形させることにより、前記積層される樹脂部材同士が間隙部を有するための突起部を形成する突起部形成工程と、

前記突起部が形成された樹脂部材を積層する積層工程とを備えた、再生器の製造方法。

【請求項 12】 前記突起部形成工程は、前記樹脂部材の表面に押し型を用いてプレス処理を施すことにより、前記突起部を形成するプレス工程を含む、請求項 11 に記載の再生器の製造方法。

【請求項 13】 前記突起部形成工程は、前記樹脂部材の表面にレーザービームを照射することにより、前記突起部を形成するレーザービーム照射工程を含む、請求項 11 に記載の再生器の製造方法。

【請求項 14】 前記樹脂部材に照射する前記レーザービームの照射径、照射パワー、および照射時間を制御することにより、前記樹脂部材の表面における前記突起部の形成位置、大きさおよび形状を調節することを特徴とする、請求項 13 に記載の再生器の製造方法。

【請求項 1 5】 フィルム状の樹脂部材の表面に突起部を形成する再生器の製造装置であって、

前記フィルム状の樹脂部材を一方向に送り出す送出手段と、

前記フィルム状の樹脂部材の表面を塑性変形させることにより、前記突起部を形成する突起部形成手段とを備える、再生器の製造装置。

【請求項 1 6】 前記フィルム状の樹脂部材の表面と交差する方向に対向して位置し、所定の距離を隔てて離間するように配置された一对の挟持部を前記突起部形成手段の下流側に有し、前記挟持部の間の隙間に前記フィルム状の樹脂部材を通すことにより、前記突起部形成手段によって形成された前記突起部の高さを調節する高さ調節手段を備える、請求項 1 5 に記載の再生器の製造装置。

【請求項 1 7】 前記突起部形成手段は、押し型と、前記一方向に向かって送り出されるフィルム状の樹脂部材を介して前記押し型と反対側に位置するステージとによって構成されている、請求項 1 5 または 1 6 に記載の再生器の製造装置。

【請求項 1 8】 前記突起部形成手段は、レーザービームを照射するレーザービーム照射手段によって構成されている、請求項 1 5 または 1 6 に記載の再生器の製造装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、フィルム状の樹脂部材を積層してなる再生器、その再生器の製造方法および製造装置ならびにその再生器を備えたスターリング冷凍機に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年、省エネルギーや環境問題などの見地から、スターリング機関が注目を浴びている。スターリング機関は、外部の熱源を利用して可逆サイクルであるスターリングサイクルを実現する外燃機関であり、ガソリンなどの引火性や着火性に優れた燃料を必要とする内燃機関などに比べ、省エネルギーで低公害であるという優れた長所を有する熱機関である。

【0003】

このスターリング機関の応用例として、スターリング冷凍機が広く知られている。このスターリング冷凍機は、逆スターリングサイクルを用いて極低温を発生させる冷凍機である。以下、図を参照してスターリング冷凍機の構造について説明する。

【0004】

図22に示すように、スターリング冷凍機は、水素やヘリウムなどの不活性ガスが作動ガスとして内部に充填されたシリンダ20を備えている。このシリンダ20内には、ピストン27およびディスプレーサ26が嵌挿されており、これらによってシリンダ20内の空間が圧縮室28と膨張室29とに区画されている。ピストン27はリニアモータ30によって駆動されるが、バネ32によって本体ケーシング23に接続されているため、シリンダ20内を周期的に正弦運動する。また、ディスプレーサ26は、ピストン27の正弦運動の力を受けてシリンダ20内を往復動するが、ピストン27と同様にバネ31によって本体ケーシング23に接続されているため、周期的な正弦運動をとることになる。このピストン27の正弦運動とディスプレーサ26の正弦運動とは、定常運転時において同じ周期で一定の位相差をもって行なわれる。

【0005】

圧縮室28と膨張室29との間には再生器15が配設されており、この再生器15を介してこれら両室が連通することにより、冷凍機内に閉回路が構成されている。この閉回路の圧縮室28側には、放熱用熱交換器24が取付けられており、さらにこの放熱用熱交換器24に隣接して放熱器22が設けられている。一方、閉回路の膨張室29側には、吸熱用熱交換器25が取付けられており、さらにこの吸熱用熱交換器25に隣接して吸熱器21が設けられている。

【0006】

この閉回路内の作動ガスが、ピストン27およびディスプレーサ26の動作に合わせて流動することにより、逆スターリングサイクルが実現される。ここで、放熱器22は圧縮室28内の熱を外部へと放出させる役割を果たし、放熱用熱交換器24はこの放熱を促進させる役割を果たす。また、吸熱器21は外部の熱を

膨張室 2 9 内へと伝熱する役割を果たし、吸熱用熱交換器 2 5 はこの伝熱を促進させる役割を果たす。

【 0 0 0 7 】

次に、上記構成のスターリング冷凍機の動作について説明する。まず、リニアモータ 3 0 を作動させ、ピストン 2 7 を駆動する。リニアモータ 3 0 によって駆動されたピストン 2 7 は、ディスプレイサ 2 6 に接近し、圧縮室 2 8 内の作動ガスを圧縮する。これにより、圧縮室 2 8 内の作動ガス温度は上昇するが、放熱用熱交換器 2 4 を介して放熱器 2 2 によってこの圧縮室 2 8 内に発生した熱が外部へと放出されるため、圧縮室 2 8 内の作動ガス温度は、ほぼ等温に維持される。すなわち、本過程は、逆スターリングサイクルの等温圧縮過程を構成する。

【 0 0 0 8 】

次に、圧縮室 2 8 内でピストン 2 7 により圧縮された作動ガスは、その圧力により再生器 1 5 内に流入し、さらに膨張室 2 9 へと送られる。その際、作動ガスの持つ熱量が再生器 1 5 に蓄熱される。すなわち、本過程は、逆スターリングサイクルの等容冷却過程を構成する。

【 0 0 0 9 】

つづいて、膨張室 2 9 内に流入した高圧の作動ガスは、ディスプレイサ 2 6 が下方へ下がることにより、膨張する。これにより、膨張室 2 9 内の作動ガス温度は下降するが、吸熱用熱交換器 2 5 を介して吸熱器 2 1 によって外部の熱が膨張室 2 9 内へと伝熱されるため、膨張室 2 9 内はほぼ等温に保たれる。すなわち、本過程は、逆スターリングサイクルの等温膨張過程を構成する。

【 0 0 1 0 】

やがて、ディスプレイサ 2 6 が上昇を始めることにより、膨張室 2 9 内の作動ガスは再生器 1 5 を通過して、再び圧縮室 2 8 側へと戻る。その際、再生器 1 5 に蓄熱されていた熱量が作動ガスに与えられるため、作動ガスは昇温する。すなわち、本過程は、逆スターリングサイクルの等容加熱過程を構成する。

【 0 0 1 1 】

この一連の過程（等温圧縮過程－等容冷却過程－等温膨張過程－等容加熱過程）が繰り返されることにより、逆スターリングサイクルが構成される。この結果

、吸熱器 2 1 は徐々に低温になり、極低温を有するに至る。

【 0 0 1 2 】

次に、上述の再生器について詳細に説明する。再生器は、上述の通り熱交換器の一種であり、再生器内を流動する作動ガスとの間で熱量のやり取りを行なう装置である。このため、その限られた空間内において作動ガスとの接触面積をより大きく確保する必要がある。一方、接触面積を大きく確保するために複雑な経路を構成した場合には、逆に作動ガスの流動に対する抵抗となってしまうため、スターリング冷凍機の効率低下につながってしまう。すなわち、再生器の内部構造としては、作動ガスと接触する伝熱面積が大きく、かつ流動抵抗が小さいことが好ましい。このため、再生器においては、従来種々のフィン構造が提案されている。

【 0 0 1 3 】

このうち、フィルム状の樹脂部材（以下、単に樹脂フィルムとも言う。）を渦巻状に巻き回して形成した再生器が知られている。図 2 3 （ a ）は、この樹脂フィルムを渦巻状に巻き回して形成した再生器の展開図であり、図 2 3 （ b ）は、展開した状態での樹脂フィルムの端面図である。また、図 2 4 （ a ）は、樹脂フィルムを渦巻状に巻き回して形成した他の再生器の展開図であり、図 2 4 （ b ）はこの他の再生器を展開した状態での端面図である。図に示すように、この種の再生器にあっては、シート状の樹脂フィルム 8 の片面に複数の突起部 4 1 , 4 2 が設けられている。この突起部 4 1 , 4 2 が設けられた樹脂フィルム 8 を巻き回すことにより、樹脂フィルム同士の間に関隙部が構成され、積層される樹脂フィルム同士が隔てられて作動ガスの流路の一部が構成されるようになる。

【 0 0 1 4 】

従来、この種の再生器における突起部 4 1 としては、シート状に引き伸ばされた樹脂フィルム 8 の表面に樹脂フィルム 8 とは別部材のスペーサを一定間隔で接着することによって形成されたものと、シート状に引き伸ばされた樹脂フィルム 8 の表面に一定間隔でシルク印刷を行なうことによって形成されたものとがあった。

【 0 0 1 5 】

上記構成の再生器とすることにより、金属製のフィンを設けるよりもはるかに簡便に再生器を製作することが可能になる。この結果、再生器の製造に必要なコストも大幅に低減できる。なお、一般には再生器の熱交換効率の向上を図るために、このシート状の樹脂フィルムの表面に金属材料をコーティングする場合が多い。

【0016】

一般に、樹脂フィルムの表面に形成される突起部のパターンとしては、製造の容易性の観点から規則的に整列させたパターンが採用されている場合が多い。たとえば、図23に示すように突起部41を樹脂フィルム8上に縞状に配置したものや、図24に示すようにマトリックス状に配置したものなどが多く見られる。

【0017】

次に、本構成の再生器を上述の構造を有するスターリング冷凍機に組付ける方法について説明する。図25を参照して、上述のスターリング冷凍機に組付けられる再生器15は、ディスプレイサが嵌挿されるシリンダ20の一部を構成するボビン（スタッパーとも呼ばれる）14の外側に、樹脂フィルム8を巻き回すことによって形成される。この樹脂フィルム8は、その一部がボビン14に固定されていてもよいし、固定されることなく自在に巻き付けられていてもよい。

【0018】

この樹脂フィルム8をボビン14に巻き回すことによって構成された再生器15は、ケース本体23に予め組付けられている外側ケース33に内挿される。なお、この場合、巻き回された樹脂フィルム8の軸線が作動ガスの流動方向と略平行となるように再生器15を設置することにより、上述の突起部によって形成された流路内を作動ガスが流動することが可能になる。さらに、この上方から吸熱器21が組付けられることにより、スターリング冷凍機内に閉回路が形成されるときともに、再生器15が所定位置へと組付けられる。

【0019】

【特許文献1】

特開2000-220897号公報

【0020】

【発明が解決しようとする課題】

上述のように、樹脂フィルムの表面にスペーサを貼り付けることによって突起部を形成する方法を採用して突起部を形成した場合には、作業が非常に煩雑になるという問題を有していた。通常、樹脂フィルムの表面に貼り付けられるスペーサは、再生器内において作動ガスとの伝熱面積をより大きく確保するために微細なものが用いられる。このため、貼り付け作業が非常に煩雑となっていた。また、貼り付け位置精度が低い点や貼り付け時にゴミを巻き込んでしまうおそれがある点、接着剤を使用するために長期にわたって高い信頼性を維持できない点など、種々の問題点も有していた。

【0021】

また、シルク印刷を施すことにより、樹脂フィルムの表面に突起部を形成した場合には、印刷設備や乾燥設備などを別途必要とするため、製造コストが増大する問題があった。また、シルク印刷において、突起部の位置や大きさ、形状などを制御することは非常に困難であるという問題も有していた。

【0022】

さらに、樹脂フィルムを巻き回して形成した再生器にあっては、従来、樹脂フィルムの表面に規則的に突起部が配置されたものしか存在せず、再生器として利用した場合に再生器内を流動する作動ガスの流れが単純化してしまい、高い熱交換効率を得られない問題も有していた。

【0023】

したがって、本発明は、上記問題点を解決すべくなされたものであり、高信頼性で簡便かつ安価に製造が可能な高熱交換効率の再生器、その再生器の製造方法および製造装置ならびにその再生器を備えたスターリング冷凍機を提供することを目的とする。

【0024】

また、他の目的としては、再生器を構成する樹脂フィルムに形成される突起部の設計自由度が高められ、かつ再現性よく高精度に突起部が形成可能な再生器の製造方法および製造装置を提供することにある。

【0025】

【課題を解決するための手段】

本発明の第 1 の局面に基づく再生器は、作動ガスの流路上に配設され、作動ガスの流動方向と交差する方向にフィルム状の樹脂部材を積層してなる。樹脂部材は、その表面を塑性変形させることによって形成された突起部を備えており、この突起部によって積層される樹脂部材同士が間隙部を有している。

【0026】

このように、直接フィルム状の樹脂部材の表面を塑性変形させることによって突起部を形成することにより、簡便かつ安価に再生器を製作することが可能になる。

【0027】

上記本発明の第 1 の局面に基づく再生器にあっては、たとえば、突起部がその頂点に開口部を有していることが好ましい。

【0028】

このように、突起部の先端に開口部を形成することにより、再生器内を流動する作動ガスの流路が掻き乱されるため、熱交換効率の向上が期待できる。

【0029】

上記本発明の第 1 の局面に基づく再生器にあっては、たとえば、突起部が形成された上記フィルム状の樹脂部材を巻き回すことによって筒状に積層されていることが好ましい。

【0030】

このように、樹脂部材を巻き回すことによって積層構造を構成することにより、樹脂部材を切断したり、折り曲げたりして再生器を製作するよりも、簡便かつ安価に再生器を製作することが可能となる。

【0031】

上記本発明の第 1 の局面に基づく再生器にあっては、たとえば、樹脂部材の表面にプレス処理を施すことにより、上記突起部が形成されていることが好ましい。

【0032】

このように、プレス処理によって樹脂部材の表面に突起部を形成することによ

り、非常に簡便に樹脂部材の表面を塑性変形させて突起部を形成することが可能になる。また、プレス処理によって突起部を形成することにより、突起部の設計自由度が高められるとともに再現性よく突起部を形成することが可能になり、高い熱交換効率を有する再生器を提供することが可能になる。

【 0 0 3 3 】

上記本発明の第 1 の局面に基づく再生器にあっては、たとえば、樹脂部材の表面にレーザービームを照射することにより、上記突起部が形成されていることが好ましい。

【 0 0 3 4 】

このように、レーザービームを照射することによって樹脂部材の表面に突起部を形成することにより、非常に簡便に樹脂部材の表面を塑性変形させて突起部を形成することが可能になる。また、突起部の設計自由度が高められるとともに再現性よく突起部を形成することが可能になり、高い熱交換効率を有する再生器を提供することが可能になる。さらには、上述のプレス処理を用いて形成された突起部に比べ、形成される突起部の大きさや形状の再現性がさらに高くなるとともに、微小ダストの発生が防止されるため、高信頼性の再生器を提供することができる。

【 0 0 3 5 】

上記本発明の第 1 の局面に基づく再生器にあっては、たとえば、樹脂部材の表面において、所定領域の突起部の高さが他の領域の突起部の高さとは異なるように調節されていることが好ましい。

【 0 0 3 6 】

このように、樹脂部材に形成される突起部の高さをその位置によって調節することにより、積層された樹脂部材同士の間隙部の高さが互いに異なるように調節することも可能である。この結果、積層された樹脂部材の間隔を、その位置において流入／流出する熱流束に合わせて決定することが可能となるため、作動ガスと樹脂部材との熱交換性能が向上し、再生器全体としての蓄熱／放熱性能を向上させることが可能となる。なお、ここで所定領域および他の領域として規定する領域の選択の仕方は特に制限されるものではなく、樹脂部材の表面において任意

に選んだ領域を意味しており、この選択した領域内に複数の突起部が含まれている場合に限られるものではなく、単数の突起部しか含まれていない場合をも含むものである。

【0037】

また、樹脂部材の表面に形成する突起部を、積層される樹脂部材の間に間隙を形成するための突起部と、より大きな伝熱面積を確保するための突起部とに分けて形成することも可能である。なお、この場合には、積層される樹脂部材の間に間隙を形成するための突起部の高さよりも、伝熱面積をより大きく確保するための突起部の高さの方を低く設計することが必要となる。

【0038】

上記本発明の第1の局面に基づく再生器にあっては、たとえば、樹脂部材の表面において、単位面積当たりの突起部の数が、樹脂部材の表面の位置によって異なるように調節されていることが好ましい。

【0039】

このように、樹脂部材の表面において、単位面積当たりに形成される突起部の数を、樹脂部材の位置毎によって調節することも可能である。この結果、積層された樹脂部材の流動抵抗および伝熱面積を、その位置において流入／流出する熱流束に合わせて決定することが可能となるため、作動ガスと樹脂部材との熱交換性能が向上し、再生器全体としての蓄熱および放熱性能を向上させることが可能となる。

【0040】

本発明の第2の局面に基づく再生器は、スターリング冷凍機の圧縮室と膨張室を流動する作動ガスの流路上に配設され、作動ガスの流動方向と交差する方向にフィルム状の樹脂部材を積層してなる再生器である。樹脂部材は、その表面に複数の突起部を備えており、この複数の突起部によって積層される樹脂部材同士が間隙部を有している。樹脂部材の表面において、所定領域の突起部の高さが、他の領域の突起部の高さとは異なるように調節されている。

【0041】

このように、高さの異なる突起部を備えていることにより、間隙部の高さを、

その位置において流入／流出する熱流束に合わせて決定することが可能となるため、作動ガスと樹脂部材との熱交換性能が向上し、再生器全体としての蓄熱／放熱性能を向上させることが可能となる。なお、ここで所定領域および他の領域として規定する領域の選択の仕方は特に制限されるものではなく、樹脂部材の表面において任意に選んだ領域を意味しており、この選択した領域内に複数の突起部が含まれている場合に限られるものではなく、単数の突起部しか含まれていない場合をも含むものである。なお、本構成は、塑性変形により突起部を形成する場合に限られず、スペーサを貼付して突起部を形成する場合や印刷法を用いて突起部を形成する場合などにも適用可能である。

【 0 0 4 2 】

本発明の第 3 の局面に基づく再生器は、スターリング冷凍機の圧縮室と膨張室を流動する作動ガスの流路上に配設され、作動ガスの流動方向と交差する方向にフィルム状の樹脂部材を積層してなる再生器である。樹脂部材は、その表面に複数の突起部を備えており、この複数の突起部によって積層される樹脂部材同士が間隙部を有している。樹脂部材の表面において、単位面積当たりの突起部の数は、圧縮室側に比べて膨張室側に近づくほど多くなっている。

【 0 0 4 3 】

一般に、スターリング冷凍機の運転時においては、再生器内を流動する作動ガスは、その膨張室側において圧縮室側よりも低温となっているため、作動ガスの膨張室側における粘度は、圧縮室側における粘度よりも小さくなる。このため、膨張室側において、作動ガスはより流れ易い状態となっており、突起部の密度を高くすることによって伝熱面積を稼ぐことで作動ガスと樹脂部材との熱交換性能を向上させることが可能となる。反対に、作動ガスの流れ難い圧縮室側においては、突起部の数を減らすことによって流動抵抗の低減が図られ、スムーズな作動ガスの流動が実現される。この結果、再生器全体としての蓄熱／放熱性能を向上させることが可能になる。なお、本構成は、塑性変形により突起部を形成する場合に限られず、スペーサを貼付して突起部を形成する場合や印刷法を用いて突起部を形成する場合などにも適用可能である。

【 0 0 4 4 】

本発明に基づくスターリング冷凍機は、上述のいずれかの再生器を備えている。

【0045】

このように、上述のいずれかの再生器を備えたスターリング冷凍機とすることにより、冷凍機全体としての熱交換効率が向上するため、優れた冷凍性能を有するスターリング冷凍機を提供することが可能となる。また、簡便かつ安価に高信頼性のスターリング冷凍機を提供することが可能になる。

【0046】

本発明に基づく再生器の製造方法は、作動ガスの流路上に配設され、作動ガスの流動方向と交差する方向にフィルム状の樹脂部材を積層してなる再生器の製造方法であって、突起部形成工程と積層工程とを備える。突起部形成工程は、樹脂部材の表面を塑性変形させることにより、積層される樹脂部材同士が間隙部を有するための突起部を形成する工程である。積層工程は、突起部が形成された樹脂部材を積層する工程である。

【0047】

このように、樹脂部材自体を塑性変形させることによって樹脂部材の表面に突起部を形成することにより、非常に簡便にかつ安価に再生器を製作することが可能になる。

【0048】

上記本発明に基づく再生器の製造方法にあっては、たとえば、突起部形成工程は、樹脂部材の表面に押し型を用いてプレス処理を施すことにより突起部を形成するプレス工程を含んでいることが好ましい。

【0049】

このように、押し型を用いたプレス処理にて樹脂部材の表面を塑性変形させて突起部を形成することにより、非常に簡便にかつ安価に突起部を形成することが可能になる。また、プレス処理によって突起部を形成することにより、再現性よく突起部を形成することが可能になる。

【0050】

上記本発明に基づく再生器の製造方法にあっては、たとえば、突起部形成工程

は、樹脂部材の表面と略平行方向に押し型と樹脂部材とを相対的に移動させて位置決めを行なう位置決め工程をさらに含んでいることが好ましい。さらに、この位置決め工程と上述のプレス工程とを交互に行うことにより、樹脂部材の表面の所望の位置に突起部が形成可能となるように構成されていることが好ましい。

【0051】

このように、押し型と樹脂部材とを相対的に移動させる位置決め工程をさらに備えることにより、位置決め処理とプレス処理とを交互に繰り返すことによって所望の位置に簡便かつ迅速に突起部を形成することが可能になる。

【0052】

上記本発明に基づく再生器の製造方法にあつては、たとえば、上記押し型によるプレスのタイミング、プレスの加圧力、および上記押し型と樹脂部材とを相対的に移動させる移動速度を制御することにより、樹脂部材の表面における突起部の形成位置、大きさおよび形状を調節することが可能となっている。

【0053】

このように、押し型のプレスのタイミング、プレスの加圧力および押し型と樹脂部材とを相対的に移動させる移動速度を制御することにより、簡便に突起部の形成位置、大きさおよび形状を調節することが可能になる。たとえば、上記突起部をフィルム状の樹脂部材の表面にランダムに配置したり、マトリックス状（行列状）に配置したりなど、その設計自由度は非常に高いものとなる。これにより、設計通りに突起部を再現性よく形成することが可能になるため、高性能の再生器を安価に製作することが可能になる。

【0054】

上記本発明に基づく再生器の製造方法にあつては、たとえば、突起部形成工程は、樹脂部材の表面にレーザービームを照射することにより突起部を形成するレーザービーム照射工程を含んでいることが好ましい。

【0055】

このように、レーザービームを照射することによって樹脂部材の表面を塑性変形させて突起部を形成することにより、簡易かつ安価に再生器を製作することが可能になる。また、レーザー処理によって突起部を形成することにより、再現性

よく突起部を形成することが可能になる。

【0056】

上記本発明に基づく再生器の製造方法にあつては、たとえば、レーザービーム照射工程は、樹脂部材の表面と略平行方向にレーザービームの光源と樹脂部材とを相対的に移動させて位置決めを行なう位置決め工程をさらに含んでいることが好ましい。さらに、この位置決め工程と上述のレーザービーム照射工程とを交互に行うことにより、樹脂部材の表面の所望の位置に突起部が形成可能となるように構成されていることが好ましい。

【0057】

このように、レーザービームの光源と樹脂部材とを相対的に移動させる位置決め工程をさらに備えることにより、位置決め処理とレーザービーム照射処理とを交互に繰り返すことによって所望の位置に簡便かつ迅速に突起部を形成することが可能になる。

【0058】

上記本発明に基づく再生器の製造方法にあつては、たとえば、レーザービーム照射工程は、レーザービームをパルス状に走査照射する工程を含んでいることが好ましい。

【0059】

このように、レーザービームをパルス状に走査照射することにより、樹脂部材の表面に簡便かつ迅速に複数の突起部を形成することが可能になる。

【0060】

上記本発明に基づく再生器の製造方法にあつては、たとえば、樹脂部材に照射するレーザービームの照射径、照射パワー、および照射時間を制御することにより、樹脂部材の表面における突起部の形成位置、大きさおよび形状を調節することが可能となっている。

【0061】

このように、レーザービームの照射径、照射パワー、照射時間を制御することにより、種々の形状の突起部を樹脂部材の表面に再現性よく形成することが可能となる。たとえば、作動ガスの流動方向に向かって突条部を平行に形成したり、

上記突起部をランダムに配置したり、マトリックス状に配置したりなど、その設計自由度は非常に高いものとなる。これにより、設計通りに突起部を再現性よく形成することが可能になるため、高性能の再生器を安価に製作することが可能になる。

【 0 0 6 2 】

上記本発明に基づく再生器の製造方法にあつては、たとえば、積層工程は、突起部が形成された樹脂部材を巻き回す工程を含んでいることが好ましい。

【 0 0 6 3 】

このように、樹脂部材を巻き回すことによって積層構造を構成することにより、樹脂部材を切断したり、折り曲げたりして再生器を製作するよりも、簡便かつ安価に再生器を製作することが可能になる。

【 0 0 6 4 】

本発明に基づく再生器の製造装置は、フィルム状の樹脂部材の表面に突起部を形成する再生器の製造装置であつて、送出手段と突起部形成手段とを備える。送出手段は、フィルム状の樹脂部材を一方向に送り出す手段であり、突起部形成手段は、フィルム状の樹脂部材の表面を塑性変形させることによって突起部を形成する手段である。

【 0 0 6 5 】

このように、送出手段を用いてフィルム状の樹脂部材を送り出し、送り出された樹脂部材の表面に突起部形成手段を用いて樹脂部材自体を塑性変形させて突起部を形成することにより、連続的に樹脂部材の表面に突起部を形成することが可能になり、簡便、迅速かつ安価に再生器を製作することが可能になる。

【 0 0 6 6 】

上記本発明に基づく再生器の製造装置にあつては、たとえば、フィルム状の樹脂部材の表面と交差する方向に対向して位置し、所定の距離を隔てて離間するように配置された一对の挟持部を上記突起部形成手段よりも下流側に有し、この挟持部の間の隙間にフィルム状の樹脂部材を通すことにより、上記突起部形成手段によって形成された突起部の高さを調節する高さ調節手段を備えていることが好ましい。

【 0 0 6 7 】

このように、突起部形成手段の下流側に突起部の高さを調節する高さ調節手段を設けることにより、簡便に樹脂部材の表面に形成された突起部の高さを所望の高さに調節することが可能になる。本構成では、一对の挟持部を配置するだけの簡便な構成にて高さ調節手段が構成されるため、製造コストが増大することもなく、また迅速に突起部の高さが調節されるため、生産性を阻害することもない。

【 0 0 6 8 】

上記本発明に基づく再生器の製造装置にあっては、たとえば、一对の挟持部の間隔が調節可能であることが好ましい。

【 0 0 6 9 】

このように、一对の挟持部の間隔を調節可能に構成することにより、挟持部を用いて調節する突起部の高さが設計変更等により変わった場合にも、容易に対応できるようになる。

【 0 0 7 0 】

上記本発明に基づく再生器の製造装置にあっては、たとえば、突起部形成手段は、押し型と、一方向に向かって送り出されるフィルム状の樹脂部材を介して上記押し型と反対側に位置するステージとによって構成されていることが好ましい。

【 0 0 7 1 】

このように、フィルム状の樹脂部材自体を塑性変形させて突起部を形成する突起部形成手段としては、押し型とステージとを備えたプレス機を用いることが可能である。突起部形成手段としてプレス機を用いた場合には、樹脂部材の表面に連続的に簡便に突起部を形成することが可能になり、安価に再生器を製作することが可能になる。

【 0 0 7 2 】

上記本発明に基づく再生器の製造装置にあっては、たとえば、ステージは、上記押し型に対応した位置に凹部を有していることが好ましい。

【 0 0 7 3 】

このように、ステージの押し型に対応した位置に凹部を設けることにより、プ

レス時に、突起部および押し型の逃げるスペースが確保されるため、プレス処理による突起部の連続的な形成が可能になる。

【 0 0 7 4 】

上記本発明に基づく再生器の製造装置にあっては、たとえば、凹部は、一方向に向かって送り出されるフィルム状の樹脂部材の移動方向の下流側に向かってステージの端部にまで達していることが好ましい。

【 0 0 7 5 】

上述のように、送出手段によってフィルム状の樹脂部材を送り出しつつ、プレス機を用いて連続的に樹脂部材の表面に突起部を形成する場合には、形成された突起部がステージに接触することが懸念される。このため、上記構成のように、ステージに設けられた凹部を樹脂部材の移動方向下流側に向かってステージの端部まで延ばすことにより、突起部とステージとの接触が回避されるため、樹脂部材がステージに引っ掛かったり、突起部の形状が変形したりすることが未然に防止されるようになる。

【 0 0 7 6 】

上記本発明に基づく再生器の製造装置にあっては、たとえば、上記押し型は、先端が略円錐状の複数の針を有しており、一度のプレスでフィルム状の樹脂部材の表面に複数の突起部を形成することが可能となるように構成されていることが好ましい。

【 0 0 7 7 】

このように、押し型が複数の針を有していることにより、一度のプレスで樹脂部材の表面に複数の突起部を形成することが可能になり、迅速かつ簡便に再生器を製作することが可能になる。

【 0 0 7 8 】

上記本発明に基づく再生器の製造装置にあっては、たとえば、突起部形成手段は、レーザービームを照射するレーザービーム照射手段によって構成されていることが好ましい。

【 0 0 7 9 】

このように、フィルム状の樹脂部材自体を塑性変形させて突起部を形成する突

突起部形成手段としては、レーザービームを照射するレーザービーム照射手段を用いることが可能である。突起部形成手段としてレーザービーム照射手段を用いた場合には、樹脂部材の表面に連続的にかつ簡便に突起部を形成することが可能になり、安価に再生器を提供することが可能になる。

【0080】

上記本発明に基づく再生器の製造装置にあっては、たとえば、レーザービーム照射手段は、パルス状にレーザービームを走査照射することが可能であるように構成されていることが好ましい。

【0081】

このように、レーザービーム照射手段によって樹脂部材の表面にパルス状にレーザービームを走査照射することにより、連続的に、簡便かつ迅速に複数の突起部を形成することが可能になる。

【0082】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、図を参照して説明する。なお、以下に示す実施の形態においては、スターリング冷凍機に搭載される再生器を例示して説明を行なう。

【0083】

（実施の形態1）

図1は、本発明の実施の形態1における再生器の製造方法および製造装置を説明するための模式図であり、図2から図4は、本実施の形態における突起部形成工程をより詳細に説明するためのプレス機の断面図である。また、図5から図9は、突起部のレイアウトパターンを示す樹脂フィルムの上面図であり、図10は、突起部の形状を示す樹脂フィルムの拡大断面図である。さらに、図11は、本実施の形態における積層工程を示す模式図であり、図12は、本実施の形態における再生器の拡大断面図である。

【0084】

（再生器の製造装置）

まず、図1を参照して、本実施の形態における再生器の製造装置について説明

する。フィルム状の樹脂部材を巻き回すことによって製作される再生器の製造工程は、主に、樹脂フィルムの表面に突起部を形成する突起部形成工程と、突起部が形成された樹脂フィルムを積層する積層工程とに分けられる。このうち、図 1 に示す再生器の製造装置は、樹脂フィルムの表面に突起部を形成する突起部形成工程において用いられる再生器の製造装置である。

【 0 0 8 5 】

図 1 に示すように、本実施の形態における再生器の製造装置は、主に、樹脂フィルムを送り出す送出手段であるフィルムフィーダ 1 1 3 と、突起部形成手段であるプレス機 1 0 1 とを備えている。プレス機 1 0 1 は、フィルムフィーダ 1 1 3 の下流側に位置し、押し型 1 0 2 と、押さえ部 1 0 3 と、ステージ 1 0 4 とを備えている。押し型 1 0 2 とステージ 1 0 3 とは、フィルムフィーダ 1 1 3 によって一方向（図中矢印 A 方向）に向かって送り出される樹脂フィルム 8 を挟んで上下に離間して位置している。また、押し型 1 0 2 と押さえ部 1 0 3 とは、上下方向（図中矢印 B 方向）に移動可能となっている。なお、ステージ 1 0 4 の押し型 1 0 2 に対応した位置には、プレス時に押し型 1 0 2 の逃げとなる凹部 1 0 5 が設けられている（図 2 から 4 参照）。

【 0 0 8 6 】

（突起部形成工程）

次に、上記構成の再生器の製造装置を用いて樹脂フィルムの表面に突起部を形成する方法について説明する。図 1 を参照して、フィルムフィーダ 1 1 3 によって一方向に送り出された樹脂フィルム 8 は、駆動ローラ 1 1 1 を通過し、プレス機 1 0 1 に送られる。プレス機 1 0 1 は、所定のタイミングで樹脂フィルム 8 をプレス処理する。これにより、樹脂フィルム 8 の表面に連続的に突起部 1 0 が形成される。

【 0 0 8 7 】

具体的には、まず、フィルムフィーダ 1 1 3 によって樹脂フィルム 8 を送り出すことにより、樹脂フィルム 8 の突起部形成予定領域がプレス機 1 0 1 の押し型 1 0 2 の下方に位置するように位置決めが行なわれる（図 2 参照）。この工程は、突起部を形成するために押し型 1 0 2 と樹脂フィルム 8 との相対的な位置を決

定する位置決め工程に相当する。次に、押さえ部 1 0 3 が下方（図中矢印 B 1 方向）に向かって移動する。そして、図 3 に示すように、押さえ部 1 0 3 によって樹脂フィルム 8 をステージ 1 0 4 へと押し当て、つづいて押し型 1 0 2 が下方へと移動し、樹脂フィルム 8 の突起部形成予定領域を下方に向かって押圧する。これにより、樹脂フィルム 8 の表面に塑性変形が生じ、下に凸の突起部 1 0 が形成される。この工程が、突起部形成工程であるプレス工程に相当する。その後、押し型 1 0 2 と押さえ部 1 0 3 は、上方（図中矢印 B 2 方向）に向かって移動し、基準位置へと復帰する。そして、図 4 に示すように、再び樹脂フィルム 8 が矢印 A 方向へと送り出される。

【 0 0 8 8 】

以上において説明した位置決め工程とプレス工程とを繰り返すことにより、樹脂フィルム 8 の表面に突起部 1 0 が連続的に形成されるようになる。なお、本実施の形態では、ステージ 1 0 4 の上方を樹脂フィルム 8 が移動するように構成されている。このため、形成された突起部 1 0 がステージ 1 0 4 の凹部 1 0 5 に接触しないように、ステージ 1 0 4 と樹脂フィルム 8 とは形成される突起部 1 0 の高さ以上の距離に離して配置されている。

【 0 0 8 9 】

（突起部の形成位置）

次に、樹脂フィルムの表面に形成される突起部の形成位置について説明する。本実施の形態における再生器の製造方法および製造装置を用いることにより、樹脂フィルムの表面に様々なレイアウトパターンにて突起部を形成することが可能になる。具体的には、プレスのタイミングや、押し型と樹脂フィルムとを相対的に移動させる移動速度を制御することにより、種々のパターンが実現される。また、樹脂フィルムに一度に複数の突起部を形成するために複数の針を押し型に持たせれば、突起部が形成されるパターンのバリエーションをさらに増やすことが可能になる。以下に、突起部のレイアウトパターンのいくつかを例示する。

【 0 0 9 0 】

（レイアウトパターン 1）

図 5 は、レイアウトパターン 1 を示す樹脂フィルムの上面図である。図 5 に示

す突起部のレイアウトパターンは、樹脂フィルム 8 の表面にマトリクス状に突起部 1 0 が形成されたレイアウトパターンである。すなわち、図 5 を参照して、樹脂フィルム 8 の表面において x 方向および y 方向に突起部 1 0 が行列状に配置されている。図中 x 方向における突起部の間隔はすべて等間隔であり、また、y 方向における突起部の間隔もすべて等間隔である。

【 0 0 9 1 】

上記突起部のレイアウトを実現するためには、たとえば、図 5 に示すような y 方向に等間隔に複数の針を有する押し型 1 0 2 が用いられる。この押し型 1 0 2 に対して樹脂フィルム 8 を A 方向（x 方向）に一定の速度で移動させ、かつ一定のタイミングでこの押し型 1 0 2 を用いてプレスする。これにより、図 5 に示すようなマトリクス状に突起部が配置されたレイアウトパターンが実現される。

【 0 0 9 2 】

（レイアウトパターン 2）

図 6 は、レイアウトパターン 2 を示す樹脂フィルムの上図である。図 6 に示す突起部のレイアウトパターンは、上述のレイアウトパターン 1 と同様に樹脂フィルム 8 の表面に行列状に突起部 1 0 が形成されたレイアウトパターンである。しかしながら、本レイアウトパターンでは、レイアウトパターン 1 とは異なり、x 方向における突起部の間隔がランダムとなっている。すなわち、x 方向に隣合う突起部同士の距離が一定ではなく、非一様となっている。

【 0 0 9 3 】

本レイアウトパターンの如く突起部を形成する方法としては、図 6 に示すような y 方向に等間隔に複数の針を有する押し型 1 0 2 を用い、この押し型 1 0 2 に対して樹脂フィルム 8 を A 方向（x 方向）に不規則な速度にて移動させ、かつ一定のタイミングでこの押し型 1 0 2 を用いてプレスする方法がある。また、押し型 1 0 2 に対して樹脂フィルム 8 を A 方向（x 方向）に一定の速度にて移動させ、かつ押し型 1 0 2 を図 6 中の矢印 D 方向に不規則に変位させてプレスする方法もある。さらには、押し型 1 0 2 に対して樹脂フィルム 8 を A 方向（x 方向）に一定の速度にて移動させ、押し型 1 0 2 のプレスのタイミングを不規則に変化させる方法もある。

【 0 0 9 4 】

(レイアウトパターン 3)

図 7 は、レイアウトパターン 3 を示す樹脂フィルムの上面図である。図 7 に示す突起部のレイアウトパターンは、上述のレイアウトパターン 1 および 2 と同様に樹脂フィルム 8 の表面に行列状に突起部 1 0 が形成されたレイアウトパターンである。しかしながら、本レイアウトパターンでは、レイアウトパターン 1 および 2 とは異なり、x 方向に W 1 の幅で同一のパターンが繰り返し形成されている。

【 0 0 9 5 】

本レイアウトパターンの如く突起部を形成する方法としては、図 7 に示すような y 方向に等間隔に複数の針を有する押し型 1 0 2 を用い、この押し型 1 0 2 に対して樹脂フィルム 8 を A 方向 (x 方向) に規則的な周期を持って変化する速度にて移動させ、かつ一定のタイミングでこの押し型 1 0 2 を用いてプレスする方法がある。また、押し型 1 0 2 に対して樹脂フィルム 8 を A 方向 (x 方向) に一定の速度にて移動させ、かつ押し型 1 0 2 に対して樹脂フィルム 8 を図 7 中の矢印 D 方向に規則的な周期を持って変位させてプレスする方法もある。さらには、押し型 1 0 2 に対して樹脂フィルム 8 を A 方向 (x 方向) に一定の速度にて移動させ、押し型 1 0 2 のプレスのタイミングを規則的な周期を持って変化させる方法もある。

【 0 0 9 6 】

(レイアウトパターン 4)

図 8 は、レイアウトパターン 4 を示す樹脂フィルムの上面図である。図 8 に示す突起部のレイアウトパターンは、y 方向には一定の間隔にて突起部が配置されているが、x 方向には突起部は整列されずにランダムとなっているレイアウトパターンである。

【 0 0 9 7 】

本レイアウトパターンの如く突起部を形成する方法としては、図 8 に示すような y 方向に等間隔に複数の針を有する押し型 1 0 2 を用い、この押し型 1 0 2 に対して樹脂フィルム 8 を A 方向 (x 方向) に一定の速度にて移動させ、かつ押し

型 1 0 2 を図 8 中の矢印 E 方向にランダムに変位させながら一定のタイミングでプレスする方法がある。

【 0 0 9 8 】

(レイアウトパターン 5)

図 9 は、レイアウトパターン 5 を示す樹脂フィルムの上面図である。図 9 に示す突起部のレイアウトパターンは、上述のレイアウトパターン 3 とレイアウトパターン 4 を組合わせたものである。すなわち、y 方向には一定の間隔にて突起部が形成されているが、x 方向には突起部が等間隔には整列されておらず、W 2 の幅で同一のパターンが繰り返し形成されている。

【 0 0 9 9 】

本レイアウトパターンの如く突起部を形成する方法としては、図 9 に示すような y 方向に等間隔に複数の針を有する押し型 1 0 2 を用い、押し型 1 0 2 を E 方向に変位させつつ、この押し型 1 0 2 に対して樹脂フィルム 8 を A 方向 (x 方向) に規則的な周期を持って変化する速度にて移動させ、かつ一定のタイミングでこの押し型 1 0 2 を用いてプレスする方法がある。

【 0 1 0 0 】

以上の 5 つのレイアウトパターンは、いずれも同じ形状の押し型を用いて実現される突起部のレイアウトパターンである。すなわち、同一の押し型を用いた場合であっても、プレスのタイミングや、押し型と樹脂フィルムとの相対的な移動速度を制御することにより、種々のレイアウトパターンが実現可能となる。なお、突起部がマトリクス状に配されたレイアウトパターン 1 に比べ、レイアウトパターン 2 から 5 では、作動ガスの流れが複雑化する。これにより、再生器における熱交換効率の改善が図られ、高性能の再生器とすることが可能になる。

【 0 1 0 1 】

(突起部の形状)

次に、突起部の形状について説明する。プレス処理によって形成される突起部 1 0 の形状としては、主に、図 1 0 (a) に示すような形状の突起部 1 0 a と、図 1 0 (b) に示すような形状の突起部 1 0 b との 2 種類が考えられる。なお、突起部 1 0 a および 1 0 b の大きさは、押し型によるプレスの加圧力によって調

節することが可能である。

【0102】

図10(a)は、先端が円錐状でかつその頂点が曲面である押し型を用いた場合に形成される突起部の形状を示している。図に示すように、この形状の押し型を用いて形成された突起部10aは、樹脂フィルム8の主面から下方に向かって突出した山なりの形状となっている。

【0103】

図10(b)は、先端が円錐状でかつその頂点が鋭利である押し型を用いた場合に形成される突起部の形状を示している。図に示すように、この形状の押し型を用いて形成された突起部10bは、頂点に開口部10b1を有する環状の突起部となっている。

【0104】

突起部10の形状としては主に上述の2種類が考えられるが、図10(a)に示す山なりの突起部10aよりも、図10(b)に示す頂点に開口部10b1を有する環状の突起部10bとすることがより好ましい。これは、樹脂フィルム8を積層した場合に、積層された樹脂フィルム8の間に形成される間隙部を流動する作動ガスが、突起部10bの開口部10b1を通過して他の間隙部へと流動することが可能となるためである。これにより、複雑な作動ガスの流動経路が構成可能となり、作動ガスの流れが掻き乱されることによって熱伝導効率が格段に向上した再生器を製作することが可能になる。

【0105】

(積層工程および組付工程)

次に、樹脂フィルムを積層する積層工程について説明する。図11に示すように、表面に突起部10が形成された樹脂フィルム8は、所定の長さで切断され、円筒形状をしたボビン14に巻き回されることによって積層される。このとき、樹脂フィルム8の表面に予め設けられた突起部10が、積層される樹脂フィルム同士の間に関隙部9を構成するため、巻き回して形成された樹脂フィルム8の軸線方向に作動ガスが流動する流路が構成されることになる(図12参照)。この結果、再生器は、作動ガスの流動方向と交差する方向に樹脂フィルムを積層して

なる構成となる。

【0106】

これらボビン14および巻き回された樹脂フィルム8によって、スターリング冷凍機の再生器15が構成され、上述の従来例にて説明した組付け方法と同様の方法にて、スターリング冷凍機の所定位置に組付けられる。

【0107】

(効果)

上述のような再生器の製造方法および製造装置を用いて再生器を製作することにより、連続的に、簡便かつ安価に樹脂フィルムの表面に突起部を形成することが可能になる。この結果、スターリング冷凍機の製造が非常に容易に行えるようになる。また、上述のように、樹脂フィルム自体を塑性変形させることによって突起部を形成することにより、従来行なわれていたスペーサを貼付したり、シルク印刷を行なったりすることによって形成された突起部よりも、再現性よくかつ簡便に突起部を形成することが可能になるため、熱交換効率に優れた再生器を安価に提供することが可能になり、高効率のスターリング冷凍機を安価に提供することが可能になる。

【0108】

(実施の形態2)

図13は、本発明の実施の形態2におけるプレス機の断面図であり、図14は、本実施の形態におけるプレス機の形状を説明するための上面図である。

【0109】

(再生器の製造装置)

本実施の形態における再生器の製造装置は、上述の実施の形態1と同様に、主に、送出手段であるフィルムフィーダと、突起部形成手段であるプレス機とから構成される。図13および図14を参照して、プレス機101は、上述の実施の形態1と同様に、押し型102と、押さえ部103と、ステージ104とを備えている。押し型102とステージ104とは、フィルムフィーダによって一方（図中矢印A方向）に向かって送り出される樹脂フィルム8を挟んで上下に位置している。また、押し型102と押さえ部103とは、上下方向（図中矢印B方

向)に移動可能となっている。ステージ104は、押し型102に対応する位置から樹脂フィルム8の移動方向(図中矢印A方向)下流側に向かって凹部106を有している。この凹部106は、ステージ104の端部にまで達している。この凹部106は、プレス時における押し型102の逃げとなる部分である。

【0110】

(突起部形成工程)

上述の実施の形態1と同様に、本実施の形態における再生器の製造装置にあっても、プレス機101のステージ104上を移動する樹脂フィルムに所定のタイミングにてプレス処理が施されることによって、樹脂フィルム8の表面に突起部10が連続的に形成される。なお、図13においては、図10(b)に示した環状の突起部10bを樹脂フィルム8の表面に形成するために、押し型102の先端を鋭利な形状とした場合を図示している。

【0111】

(効果)

本実施の形態では、凹部106が樹脂フィルム8の移動方向下流側に向かってステージ104の端部にまで達しているため、樹脂フィルム8の表面に形成された突起部10がステージ104に接触することが未然に防止されている。また、上述の実施の形態においては、ステージ104と樹脂フィルム8との距離を形成される突起部10の高さ以上にする必要があったが、本実施の形態では、凹部106がステージ104の端部にまで達しているため、樹脂フィルム8をステージ104の直上に配置することが可能になる。これにより、上述の実施の形態1よりも精度よく突起部10を形成することが可能になる。

【0112】

(実施の形態3)

図15は、本発明の実施の形態3における再生器の製造方法および製造装置を説明するための模式図である。また、図16は、樹脂フィルムの表面に形成された突起部の高さを調節する高さ調節手段の断面図である。

【0113】

(再生器の製造装置)

本実施の形態における再生器の製造装置は、上述の実施の形態 1 および 2 と同様に、送出手段であるフィルムフィーダ 1 1 3 と、突起部形成手段であるプレス機 1 0 1 とを備えている。さらに、プレス機 1 0 1 の下流側には、プレス機によって形成された突起部 1 0 の高さを調節する高さ調節手段である挟持ブロック 1 1 4 a, 1 1 4 b が配置されている。さらに、挟持ブロック 1 1 4 a, 1 1 4 b の下流側には、樹脂フィルム 8 を巻き取る手段であり回収ローラ 1 1 6 が位置している。

【0 1 1 4】

(高さ調節手段)

図 1 5 および図 1 6 を参照して、高さ調節手段である挟持ブロック 1 1 4 a, 1 1 4 b は、駆動ローラ 1 1 2 によって送り出された樹脂フィルム 8 の表面と交差する方向に対向して位置し、所定の距離 h_{11} を隔てて離間して配設されている。これにより、表面に突起部 1 0 が形成された樹脂フィルム 8 は、挟持ブロック 1 1 4 a, 1 1 4 b の間に形成された隙間を通過することになる。突起部 1 0 は、プレス機 1 0 1 を用いて形成されるため、その高さ h_{12} には多少の寸法誤差が生じる。この寸法誤差を是正するため、高さ調節手段である挟持ブロック 1 1 4 a, 1 1 4 b が用いられる。

【0 1 1 5】

具体的には、図 1 6 に示すように、挟持ブロック 1 1 4 a, 1 1 4 b を通過する前の突起部の h_{12} が、挟持ブロック 1 1 4 a, 1 1 4 b の隙間の距離 h_{11} よりも大きい場合には、突起部 1 0 が挟持ブロックに挟まれることにより、その高さが強制的に調節され、所望の高さである h_{13} に調節される。

【0 1 1 6】

(効果)

これにより、樹脂フィルム 8 の表面に形成される突起部 1 0 の高さが一定の高さとなるように整形されるため、設計通りの形状の再生器を簡便に形成することが可能になる。なお、挟持ブロック 1 1 4 a, 1 1 4 b を上下方向（図中矢印 C 方向）に移動可能としておくことにより、挟持ブロック 1 1 4 a, 1 1 4 b を用いて調節する突起部 1 0 の高さに変更が生じた場合にも、容易に対応できるよう

になる。

【0117】

（実施の形態4）

図17は、本発明の実施の形態4における再生器の製造方法および製造装置を説明するための模式図である。また、図18は、本実施の形態における再生器の製造方法および製造装置を用いて突起部が形成される仕組みおよび形成される突起部の形状を説明するための図である。

【0118】

（再生器の製造装置）

まず、図17を参照して、本実施の形態における再生器の製造装置について説明する。図17に示すように、本実施の形態における再生器の製造装置は、主に、樹脂フィルムを送り出す送出手段であるフィルムフィーダ213と、突起部形成手段であるレーザービーム照射手段201とを備えている。レーザービーム照射手段201から樹脂フィルム8へ照射されるレーザービーム203は、光源であるレーザー発振器202からパルス状に出射される。レーザー発振器202から出射されたレーザービーム203は、変調器204、ビーム拡大器205、モータ207により駆動されるポリゴンミラー206、集光走査レンズ209を介して、スポット状のレーザービームに変換され、ライン走査ビーム210として作用する。

【0119】

（突起部形成工程）

次に、上記構成の再生器の製造装置を用いて樹脂フィルムの表面に突起部を形成する方法について説明する。図17を参照して、ライン走査ビーム210は、フィルムフィーダ213から供給され、駆動ローラ211、212によって一定の速度で水平方向（図中矢印A方向）に移動する樹脂フィルム8上に集光されながら所定のパワーでパルス照射される。これにより、樹脂フィルム8の表面に突起部10が連続的に形成される。なお、フィルムフィーダ213によって樹脂フィルムを送り出すことにより、レーザービーム照射手段201と樹脂フィルム8との相対的な位置決めを行なう位置決め工程と、レーザービーム照射手段201

によって樹脂フィルム 8 の突起部形成予定領域にレーザービームが照射されることにより、樹脂フィルム 8 の表面に突起部 1 0 を形成する突起部形成工程とを交互に行うことにより、連続的に樹脂フィルム 8 の表面に突起部 1 0 を形成することが可能になる。

【 0 1 2 0 】

また、塑性変形が始まった時点でライン走査ビーム 2 1 0 の照射を止めずにさらに照射しつづけた場合には、図 1.8 (c) に示すような開口部 1 0 b 1 が樹脂フィルム 8 の表面に形成される。これは、樹脂フィルム 8 のライン走査ビーム 2 1 0 が照射された部分のうち、中央部においてその温度が樹脂フィルム 8 の融点を越えるために溶け出すためであり、樹脂フィルム 8 に円形の穴があく。このとき、周囲から表面張力が働くため、外周部が環状に隆起した形の突起部 1 0 b が得られる。

【 0 1 2 1 】

(積層工程および組付工程)

上述の突起部形成工程の後、表面に多数の突起部が形成された樹脂フィルムは、上述の実施の形態 1 と同様に、所定の長さで切断され、円筒形状をしたボビンに巻き付けられる。これにより、積層された樹脂フィルム内に作動ガスが流動するための間隙部である流路が形成される。これらボビンおよび巻き回された樹脂フィルムによって、スターリング冷凍機の再生器が構成され、上述の従来例にて説明した組付け方法と同様の方法にて、スターリング機関の所定位置に組付けられる。

【 0 1 2 2 】

(効果)

上述のような再生器の製造方法および製造装置を用いてスターリング冷凍機の再生器を製造することにより、連続的に、簡便かつ安価に樹脂フィルムの表面に突起部を形成することが可能となる。この結果、スターリング冷凍機の製造が非常に容易に行なえるようになる。また、樹脂フィルム自体を塑性変形させることによって突起部を形成することにより、従来行なわれていたスペーサを貼付したり、シルク印刷を行なったりすることによって形成された突起部よりも、再現性

よくかつ簡便に突起部を形成することが可能になるため、熱交換効率に優れた再生器を安価に提供することが可能になり、高効率のスターリング冷凍機を安価に提供することが可能になる。また、上述の実施の形態 1 から 3 においては、押し型を用いたプレス処理によって機械的に突起部を形成しているため、微小ダストが発生するおそれがあるが、本実施の形態では微小ダストが発生するおそれもないため、高い信頼性と優れた熱交換効率を有する再生器を提供することが可能になる。

【0123】

(実施例)

本実施例は、上述のレーザービームを用いた方法により突起部を形成した場合の具体例を示すものである。本実施例では、再生器を構成する樹脂フィルムとして、厚さ $60\mu\text{m}$ に成膜されたポリエチレンテレフタレートを用いた。また、樹脂フィルムに照射するレーザービームとしては、波長 1064nm の YAG レーザー（イットリウム—アルミニウム—ガーネットレーザー）を使用し、その照射径は $\phi 0.3\text{mm}$ とし、照射パワーは 50mW とし、照射時間は 0.1 秒とした。この場合、樹脂フィルムは塑性変形を起こすのみであり、図 10 (b) の如くの突起部 10a が形成されることが確認された。このときの突起部 10a の裾の直径 d_1 は約 0.4mm となり、高さ h_1 は約 $100\mu\text{m}$ となる。また、その形状は山なりの微小突起であることが確認された。

【0124】

上記条件のうち、照射時間を 0.15 秒とすると、図 10 (c) の如くの開口部 10b1 を有する突起部 10b が形成されることが確認された。このときの突起部 10b の裾の直径 d_2 は約 0.5mm となり、高さ h_2 は約 $85\mu\text{m}$ となる。また、その形状は環状の微小突起であることが確認された。

【0125】

以上のように、樹脂フィルムに照射するレーザービームの照射径、照射パワー、照射時間を制御することにより、種々の大きさや形状の突起部を形成することが可能であることが確認された。また、この方法により突起部を形成した場合には、所望の大きさや形状の突起部を再現性よく形成することが可能であることも

確認された。

【0 1 2 6】

（実施の形態 5）

図 1 9（a）は、本発明の実施の形態 5 における再生器の構造を示した概略斜視図であり、図 1 9（b）は、図 1 9（a）中の矢印 B 方向から見た再生器の概略上面図である。本実施の形態は、突起部の高さをその位置によって変えた場合を示すものである。なお、図では突起部を省略してある。

【0 1 2 7】

（再生器の構造）

本実施の形態は、樹脂フィルム 8 の表面に形成される突起部の高さを、樹脂フィルム 8 の延伸方向に向かって徐々に高くなるように連続的に変化させた場合を示している。このようなパターンで形成された樹脂フィルム 8 をボビン 1 4 に巻き回した場合の状態が図 1 9 である。巻き回すことによって積層された樹脂フィルムの各層の間隔は、外側ほど広がっていることが分かる。すなわち、図 1 9（b）において、各層の間隔であるギャップ高さは、 $g_1 < g_2 < g_3 < g_4$ となっている。

【0 1 2 8】

（作用・効果）

通常、再生器に流入／流出する熱流速は、再生器の高さ方向に一様ではなく、上述の構造のスターリング冷凍機では、再生器の内周側より外周側においてより大きな熱流束が得られることが分かっている。このため、この熱流束の分布に応じてギャップ高さを決めている突起部の高さを調節することにより、作動ガスと樹脂製フィルム間の熱交換性能を上げ、再生器フィルムの蓄熱／放熱性能を大幅に改善することが可能となる。

【0 1 2 9】

なお、こうした再生器の製作には、例えば、上述の実施の形態 1 に示したプレス処理によって突起部を形成する方法を用いてもよいし、上述の実施の形態 4 に示したレーザービームを照射することによって突起部を形成する方法を用いてもよい。このギャップ高さの調節は、たとえば、レーザービーム照射による突起部形成

方法にあっては、樹脂フィルムの送りに同期して徐々にレーザー照射パワーあるいは照射時間を大きくしていくことで、突起部の高さを高くすることが可能である。

【0130】

（実施の形態6）

図20は、本発明の実施の形態6における再生器の構造を示した概略斜視図である。本実施の形態は、突起部の形成パターンの一例を示すものであり、樹脂フィルム表面に形成される突起部の高さを、樹脂フィルムの延伸方向に向かって徐々に高くなるように連続的に変化させるとともに、その圧縮室側と膨張室側とで単位面積当たりの突起部の数を増減させた場合を示している。

【0131】

（再生器の構造）

図20を参照して、本実施の形態における再生器にあっては、圧縮室側（図中G側）に比べ膨張室側（図中H側）の方が、単位面積当たりの突起部10の数が多くなっている。ポピン14に巻き回されることによって積層された樹脂フィルム8の各層の間隔は、外側ほど広くなっており、また内部の突起部10の密度も膨張室側ほど密になっている。

【0132】

（作用・効果）

再生器内を流動する作動ガスは、その膨張室側において低温で、その圧縮室側において高温となっている。このため、作動ガスの温度がより低い膨張室側においては作動ガスの粘度が低く、作動ガスは流れ易い。このため、流動抵抗が多少高くなっても、伝熱面積をより大きく確保することによって再生器の熱交換効率は向上する。反対に、作動ガスの温度がより高い圧縮室側においては作動ガスの粘度が高く、大きい伝熱面積よりも流動抵抗の低減を優先させた方が再生器の熱交換効率は向上する。

【0133】

しかるに、本実施の形態では、単位面積当たりの突起部の数を圧縮室側よりも膨張室側ほど多くしてある。これにより、作動ガスの流動抵抗が再生器全体に渡

ってほぼ一様になり、ガス流動の円滑化および均一化が図れるようになり、再生器の蓄熱性能がより一層向上する。なお、上述の実施の形態4に示したレーザービーム照射による突起部形成法を用いてこうした再生器を製作する場合には、圧縮室側でのレーザー走査時のパルス照射のインターバルを、膨張室側でのレーザー走査時のパルス照射のインターバルよりも相対的に長く設定すればよい。

【0134】

(実施の形態7)

図21は、本発明の実施の形態7における樹脂フィルムの突起部の形状を示した概略断面図である。本実施の形態は、突起部の形成パターンの一例を示すものであり、樹脂フィルム表面に形成される突起部を、積層されるフィルム同士を隔てるために形成される突起部と、より大きな伝熱面積を確保するために形成される突起部とに分けて形成した場合を示している。

【0135】

(再生器の構造)

図21を参照して、本実施の形態における再生器にあっては、樹脂フィルム8の表面に形成される複数の突起部は、互いに異なる高さとなっている。この場合、より高い突起部17は、積層されるフィルム同士を隔てるための突起部であり、より低い突起部16は、伝熱面積を確保するための突起部である。ここで、それぞれの突起高さは、 $h_3 > h_4$ となっている。

【0136】

(作用・効果)

本パターンを採用することにより、再生器中を流れる作動ガスに対する流動抵抗を抑えながら伝熱面積が増加するため、再生器内を通過する作動ガスとの熱交換効率を向上させることが可能となる。なお、上述の実施の形態4に示したレーザービーム照射による突起部形成法を用いてこうした再生器を製作するには、レーザー照射走査に同期して一定の周期でレーザー照射パワー或いは照射時間を変化させることにより実現可能となる。

【0137】

上述の実施の形態1から7においては、樹脂フィルムの積層構造として、巻き

回すことにより筒状に積層されたものを例示して説明を行なったが、特にこれに限定されるものではなく、樹脂フィルムを切断して積み重ねることにより積層したものや、折り曲げることにより積層されたものであってもよい。

【 0 1 3 8 】

また、上述の実施の形態 1 から 7 においては、樹脂フィルム表面に何らのコーティングもなされていない場合を例示して説明を行なったが、予め熱伝導率の高い金属系薄膜、例えば金、銀、銅、アルミ、カーボンなどをコーティングしておいてもよい。この場合、突起部形成手段としてレーザービーム照射手段を用いた場合には、レーザービームの効率的な吸収により、高速照射、高速送りが可能となり生産性がさらに改善されるとともに、再生器としての蓄熱／放熱特性を向上させることも可能となる。

【 0 1 3 9 】

また、上述の実施の形態 1 から 3 においては、押し型として一列に並んだ針を備えたものを例示して説明を行なったが、特にこれに限定されるものではなく、単体の針しか有していないものや複数列針が並んだものなど、様々な形状のものが利用可能である。

【 0 1 4 0 】

また、上述の実施の形態 4 において、レーザー走査機構としては、ポリゴンミラーを使用した場合を例示したが、これに限定されるものではなく、ガルバノミラーや超音波偏向器などを利用することも可能である。

【 0 1 4 1 】

また、上述の実施の形態 3 に示した高さ調節手段は、他の実施の形態にも当然に適用することが可能である。

【 0 1 4 2 】

上述の実施の形態において個別に例示した突起部のレイアウトパターンや突起部の形状、高さ、大きさ、密度などは、本発明に基づいて製作される再生器にすべて適用することが可能であり、一部を除き、特定の突起部形成手段を用いて形成された再生器に限定されるものではない。

【 0 1 4 3 】

さらには、上述の実施の形態 1 から 7 においては、再生器としてスターリング冷凍機に搭載される再生器を例示して説明を行なったが、特にこれに限定されるものではない。本発明は、樹脂フィルムを積層して形成される再生器のすべてに適用することが可能であり、当然にこの再生器を搭載するすべての装置に適用することが可能である。

【0144】

このように、今回開示した上記各実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではない。本発明の技術的範囲は特許請求の範囲によって画定され、また特許請求の範囲の記載と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。

【0145】

【発明の効果】

本発明によれば、高信頼性で簡便かつ安価に製造が可能な高熱交換効率の再生器、その再生器の製造方法および製造装置ならびにその再生器を備えたスターリング冷凍機を提供することが可能になる。

【0146】

また、再生器を構成する樹脂フィルムに形成される突起部の設計自由度が高められ、かつ再現性よく高精度に突起部が形成可能な再生器の製造方法および製造装置を提供することが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の実施の形態 1 における再生器の製造方法および製造装置を説明するための模式図である。

【図 2】 本発明の実施の形態 1 における突起部形成工程を説明するための図であり、プレス工程の第 1 段階を示すプレス機の断面図である。

【図 3】 本発明の実施の形態 1 における突起部形成工程を説明するための図であり、プレス工程の第 2 段階を示すプレス機の断面図である。

【図 4】 本発明の実施の形態 1 における突起部形成工程を説明するための図であり、プレス工程の第 3 段階を示すプレス機の断面図である。

【図 5】 本発明の実施の形態 1 における再生器の製造方法および製造装置

を用いて形成される突起部のレイアウトパターン 1 を示す樹脂フィルムの上面図である。

【図 6】 本発明の実施の形態 1 における再生器の製造方法および製造装置を用いて形成される突起部のレイアウトパターン 2 を示す樹脂フィルムの上面図である。

【図 7】 本発明の実施の形態 1 における再生器の製造方法および製造装置を用いて形成される突起部のレイアウトパターン 3 を示す樹脂フィルムの上面図である。

【図 8】 本発明の実施の形態 1 における再生器の製造方法および製造装置を用いて形成される突起部のレイアウトパターン 4 を示す樹脂フィルムの上面図である。

【図 9】 本発明の実施の形態 1 における再生器の製造方法および製造装置を用いて形成される突起部のレイアウトパターン 5 を示す樹脂フィルムの上面図である。

【図 1 0】 本発明の実施の形態 1 における再生器の製造方法および製造装置を用いて形成される突起部の形状を示す樹脂フィルムの拡大断面図である。

【図 1 1】 本発明の実施の形態 1 における積層工程を示す模式図である。

【図 1 2】 本発明の実施の形態 1 における再生器の拡大断面図である。

【図 1 3】 本発明の実施の形態 2 におけるプレス機の断面図である。

【図 1 4】 本発明の実施の形態 2 におけるプレス機の形状を説明するための上面図である。

【図 1 5】 本発明の実施の形態 3 における再生器の製造方法および製造装置を説明するための模式図である。

【図 1 6】 本発明の実施の形態 3 における高さ調節手段の断面図である。

【図 1 7】 本発明の実施の形態 4 における再生器の製造方法および製造装置を説明するための模式図である。

【図 1 8】 本発明の実施の形態 4 において、再生器を構成する樹脂フィルムの表面に突起部が形成される仕組みを説明するための模式図である。

【図 1 9】 本発明の実施の形態 5 における再生器の構造を説明するための

概略斜視図および概略上面図である。

【図 20】 本発明の実施の形態 6 における再生器を構成する樹脂フィルムの突起部の分布を示した概略斜視図である。

【図 21】 本発明の実施の形態 7 における再生器の樹脂フィルムの形状を説明するための概略断面図である。

【図 22】 一般的なスターリング冷凍機の構造を説明するための断面図である。

【図 23】 スペーサを貼付することによって突起部が形成された樹脂フィルムの上面図および端面図である。

【図 24】 シルク印刷を施すことによって突起部が形成された樹脂フィルムの上面図および端面図である。


【図 25】 一般的なスターリング冷凍機の構造を説明するための分解斜視図である。

【符号の説明】


8 樹脂フィルム、9 間隙部、10 突起部、10a (山なりの) 突起部、10b (環状の) 突起部、10b1 開口部、14 ボビン、15 再生器、16 (小型) 突起部、17 (大型) 突起部、20 シリンダ、21 吸熱器、22 放熱器、23 本体ケーシング、24 放熱用熱交換器、25 吸熱用熱交換器、26 ディスプレーサ、27 ピストン、28 圧縮室、29 膨張室、30 リニアモータ、31 (ディスプレイサ用) バネ、32 (ピストン用) バネ、33 外側ケース、101 プレス機、102 押し型、103 押さえ部、104 ステージ、105, 106 凹部、111, 112, 115 駆動ローラ、113 フィルムフィーダ、114 挟持ブロック、114a, 114b 挟持ブロック、116 回収ローラ、201 レーザービーム照射手段、202 レーザー発振器、203 レーザービーム、204 変調器、205 ビーム拡大器、206 ポリゴンミラー、207 モータ、209 集光レンズ、210 ライン走査ビーム、211, 212 駆動ローラ。

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図5】




【図6】




【図 7】



【図 8】




【図 9】




【図 10】


(a)




(b)




【図11】




【図12】




【図13】




【図 14】




【図15】



【図 16】




【図 1 7】




【図 1 8】


(a)



(b)




(c)




【図 19】


(a)




(b)




【図 20】




【図 21】




【図 22】




【図 2 3】



【図 2 4】



【図25】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高信頼性で簡便かつ安価に製造が可能な高熱交換効率の再生器を提供する。

【解決手段】 樹脂フィルム 8 を渦巻状に巻き回して形成される再生器において、樹脂フィルム 8 の表面に、プレス処理またはレーザービーム照射処理のいずれかを施すことによって樹脂フィルム 8 自体を塑性変形させて突起部 1 0 を形成する。この後、樹脂フィルム 8 を積層する。これにより、突起部 1 0 によって、積層された樹脂フィルム 8 同士が作動ガスの流路となる間隙部を有するようになる。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005049]

1. 変更年月日	1990年 8月29日
[変更理由]	新規登録
住 所	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
氏 名	シャープ株式会社